

RAPPORTO DI PROVA NO. 1683.0AE0041/09

Test Report no.

METODO DI PROVA:

Test method

16 CFR Part 1610

Standard for the Flammability of Clothing Textiles

RICHIEDENTE:

Sponsor

ALCANTARA S.p.A.

Strada di Vagno, 13
05035 - NERA MONTORO (TR)

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE: Alcantara cod. 5170

Denomination of the material

DATA RICEVIMENTO CAMPIONI:

11/12/2009

Date of sample receipt

☐ Il presente Rapporto di Prova è costituito da / *This Test Report consists of:*

- no. 2 pagine (compresa la presente) / *no. 2 pages (including this one).*
- no. 3 allegati / *no. 3 annexes.*

☐ I risultati riportati in questo Rapporto si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto a prova fornito dal Richiedente (rif. codice Laboratorio no. 1683/09). Un campione del materiale siglato dal Laboratorio è stato restituito al Richiedente.


The results reported in this Test report refer exclusively to the material submitted to test and supplied by the Sponsor (Ref. Laboratory code no. 1683/09). A sample of the material has been given back to the Sponsor marked by the Laboratory.

Prato, 11/01/2010

Il Direttore del Laboratorio

The Director of the Laboratory

Dr. Luca Ermini



DESCRIZIONE DEL MATERIALE

Description of the material

Aspetto: tessuto scamosciato di colore marrone scuro.

Appearance: dark brown suede fabric.

Composizione (*): 68% Poliestere - 32% Poliuretano.

Composition (*): 68% Polyester - 32% Polyurethane.

Colore / Colour (*): Y683 - Spessore / Thickness (*): 1.20 mm. - Peso / Weight (*): 390 g/m².

Lato esposto / Side in view (*): superficie scamosciata / Suede surface.

Lotto di produzione / Production batch (*): n° 0050051789 c/o lo stabilimento / The factory:

Alcantara S.p.A. - Strada di Vagno, 13 - Nera Montoro (TR), il / on 01/12/2009.

(*) - Informazioni fornite dal Richiedente / Information supplied by the Sponsor.

PREPARAZIONE E CONDIZIONAMENTO DEI PROVINI E PROCEDURA DI PROVA

Preparation and conditioning of the test specimen and test procedure

Conformi alle richieste del metodo di prova.

Complying with the requests of the test method.

DEROGHE

Variations

Nessuna / None.

RISULTATI

Results

Superficie scamosciata / Suede surface

Come ricevuto / As received		Dopo lavaggio / After washing	
Provino / Specimen	Risultato / Result	Provino / Specimen	Risultato / Result
1	DNI	1	DNI
2	DNI	2	DNI
3	DNI	3	DNI
4	DNI	4	DNI
5	DNI	5	DNI

Legenda

DNI: nessuna accensione / Does not ignite.

IBE: accensione, seguita da spengimento / Ignited, but extinguished.

* IBE: accensione seguita da spengimento, l'asterisco (*) indica combustione che passa sotto il filo di riferimento senza romperlo / The asterisk (*) denotes a burn that goes under the stop thread.

... sec. Tempo effettivo di propagazione della combustione misurato e registrato dal dispositivo di cronometraggio in 0.0 sec. / Actual burn time measured and recorded by the timing device in 0.0 sec.

VALUTAZIONE / JUDGEMENT

Il materiale sottoposto a prova è classificato come **Classe 1**

The material submitted to test is classed as **Class 1**

DATA PROVA: 07/01/2010

Test date

Operatore / Operator

Gerardo Trezza

