



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
I-59100 PRATO - Loc. La Querce - Via della Quercia, 11
Tel. +39 0574 575320 - Fax +39 0574 575323
e . m a i l : l a p i @ l a b o r a t o r i o l a p i . i t
w e b s i t e : w w w . l a b o r a t o r i o l a p i . i t

- ORGANISMO NOTIFICATO IN CONFORMITÀ A REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE 305/2011/EU
- ORGANISMO NOTIFICATO IN CONFORMITÀ A DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DIR. 89/686/CEE
- ORGANISMO NOTIFICATO DIRETTIVA EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI 2014/90/EU
- MEMBRO EGOLF e UNIFER
- RICONOSCIUTO USCG ADMINISTRATION
- RICONOSCIUTO CERTIFER
- RICONOSCIUTO ITALCERTIFER
- CERTIFICATO REGISTRO AERONAUTICO ENAC CIT 1013/L
- AUTORIZZAZIONE MINISTERO INTERNO D.M. 26/03/85
- ACCREDITATO ACCREDIA N.0086 - EN 17025
- RICONOSCIUTO DIR. 2014/90/EU MARINE EQUIPMENT - BUREAU VERITAS - DNV-GL - LLOYD'S REGISTER
- PROVE SU AUTOVEICOLI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 95/28 CE E REG. 118
- AUTORIZZATO BHF CALIFORNIA, CARB CALIFORNIA, CPSC USA
- AUTORIZZATO VKF SVIZZERA E EBA GERMANIA

Spettabile
ALCANTARA S.p.A.
Strada di Vagno, 13
05035 - NERA MONTORO (TR)

Prato, 14/03/2022
Rif. 322/22/AC


In riferimento alle Vs. richieste, Vi rimettiamo in allegato ns. Rapporto Sostitutivo no. 1 al Rapporto di Prova in doppia lingua (italiano/inglese), contenente i risultati della prova effettuata su Vs. materiale:

With reference to your order, please find enclosed our Substitutive Report no. 1 to Test Report in double language (italian/english), containing the results of the test effected on your material:

Denominazione commerciale <i>Trade name</i>	Metodo di prova <i>Test method</i>	Riferimento Laboratorio <i>Laboratory Ref.</i>
Alcantara cod. 5507 Thickness and weight of the material: 0.57 mm - 170 g/m ² (nominal values)	16 CFR Part 1610 Standard for the Flammability of Clothing Textiles	1885/20

Distinti saluti,
Best regards

LAPI S.p.A.


LAPI S.p.A.
dr. David Borsini
Resp. Certificazione
di Prodotto

RAPPORTO SOSTITUTIVO NO.1 AL RAPPORTO DI PROVA NO. 1885.0AE0041/20

Substitutive Report no.1 to Test Report no.

METODO DI PROVA:

Test method

16 CFR Part 1610

Standard for the Flammability of Clothing Textiles

RICHIEDENTE:

Sponsor

ALCANTARA S.p.A.

Strada di Vagno, 13

05035 - NERA MONTORO (TR)

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE:

Denomination of the material

Alcantara cod. 5507

SPESSORE E PESO DEL MATERIALE:

Thickness and weight of the material

0.57 mm - 170 g/m²

(valori nominali / nominal values)

DATA RICEVIMENTO CAMPIONI:

Date of sample receipt

06/11/2020

- ☐ Il presente Rapporto Sostitutivo no.1 è stato emesso senza ripetizione di prova e differisce dal Rapporto di Prova no. 1885.0AE0041/20 del 25/11/2020 esclusivamente per la correzione del numero del lotto di produzione, erroneamente riportato dal Laboratorio a pagina no. 2.
This Substitutive Report no.1 has been issued without test repetition; it differs from Test Report no. 1885.0AE0041/20 issued on 25/11/2020 exclusively for the correction of the production lot number, erroneously reported by the Laboratory on page no. 2.
- ☐ Il presente Rapporto sostituisce integralmente, in tutte le sue parti, il Rapporto di Prova iniziale.
This Report substitutes fully in each of its parts, the initial Test Report.
- ☐ Questo Rapporto Sostitutivo è costituito da / *This Substitutive Report consists of:*
- no. 4 pagine (compresa la presente) / *no. 4 pages (including this one).*
 - no. 2 allegati / *no. 2 annexes.*
- ☐ I risultati riportati in questo Rapporto si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto a prova fornito dal Richiedente (rif. codice Laboratorio no. 1885/20). Un campione del materiale è stato conservato dal Laboratorio.
The results reported in this Test report refer exclusively to the material submitted to test and supplied by the Sponsor (Ref. Laboratory code no. 1885/20). A sample of the material has been retained by the Laboratory.

Prato, 14/03/2022

Il Direttore del Laboratorio
The Director of the Laboratory
Dr. Luca Ermini



DESCRIZIONE DEL MATERIALE

Description of the material

Aspetto: tessuto non tessuto con un lato scamosciato di colore blu scuro (cod. ZA98).

Appearance: non-woven fabric with a suede side of dark blue colour (cod. ZA98).

Dati tecnici del materiale / Technical data of the material (*): Alcantara Light

Componente Component	Composizione Composition	Peso / Weight (g/m ²)	Spessore / Thickness (mm)
Alcantara cod. 5507	77% Poliestere - 23% Poliuretano 77% Polyester - 23% Polyurethane	170 ± 25	0.57 ± 0.10
Lavorazione Workmanship	Nessuna / None	///	///

Lato esposto / Side exposed (*): superficie scamosciata / suede surface.

Impiego del materiale (*): abbigliamento accessori.

End use of the product (*): clothing accessories.

(*) - Informazioni fornite dal Richiedente / Information supplied by the Sponsor.

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO

Description of the sampling procedure

Il campionamento del prodotto è stato effettuato a cura del Richiedente dal lotto di produzione n° 2362277 prodotto in data 15 Ottobre 2020 c/o lo stabilimento di Alcantara S.p.A. sito in Strada di Vagno, 13 - Nera Montoro (TR) (vedi dichiarazione allegata).

Il Laboratorio non è stato coinvolto in alcuna operazione di campionamento della produzione.

The sampling of the product has been effected by the Sponsor from the production batch n° 2362277 produced on 15th October 2020 c/o the factory of Alcantara S.p.A. located in Strada di Vagno, 13 - Nera Montoro (TR) (see declaration annexed).

The Laboratory has not been involved in any sampling procedure of the material from the production.

PREPARAZIONE E CONDIZIONAMENTO DEI PROVINI E PROCEDURA DI PROVA

Preparation and conditioning of the test specimen and test procedure

Conformi alle richieste del metodo di prova.

Complying with the requests of the test method.

LUOGO E DATA PROVA: Prato, 18/11/2020

Place and test date

Operatore / Operator

Dr. Luca Ermini

DEROGHE

Variations

Nessuna / None.

RISULTATI / RESULTS

Superficie scamosciata / Suede surface

Come ricevuto / As received		Dopo lavaggio / After washing	
Provino / Specimen	Risultato / Result	Provino / Specimen	Risultato / Result
1	22	1	16
2	19	2	17
3	20	3	15
4	14	4	14
5	16	5	16

Legenda

DNI: nessuna accensione / Does not ignite.

IBE: accensione, seguita da spengimento / Ignited, but extinguished.

* IBE: accensione seguita da spengimento, l'asterisco (*) indica combustione che passa sotto il filo di riferimento senza romperlo.

* IBE: Ignited, but extinguished, the asterisk (*) denotes a burn that goes under the stop thread.

__ sec. Tempo effettivo di propagazione della combustione misurato e registrato dal dispositivo di cronometraggio in 0.0 sec.

__ sec. Actual burn time measured and recorded by the timing device in 0.0 sec.

VALUTAZIONE / JUDGEMENT

Il materiale sottoposto a prova è classificato come **Classe 1**

The material submitted to test is classed as **Class 1**

LUOGO E DATA PROVA: Prato, 18/11/2020

Place and test date


Operatore / Operator

Dr. Luca Ermini



Foto / Photos

Superficie scamosciata / Suede surface



Prima della prova / Before testing



Dopo la prova / After testing

LUOGO E DATA PROVA: Prato, 18/11/2020
Place and test date

Operatore / Operator
Dr. Luca Ermini

